

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SOLICITUD DE

1

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación a una Solicitud

2

SOLICITANTE
(71)Nombre KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCDirección 401, N Lake Street, Neenah,
Wisconsin 54956, E U ANacionalidad o Domicilio ESTADOUNIDENSELugar de Constitución ESTADOUNIDENSE

Teléfono _____ Fax _____

E-mail _____

IDENTIFICACIÓN

C C ☐ NIT ☐C E ☐ Otro ☐

Cual _____

Número _____

3

REPRESENTANTE
APODERADONombre J IAN RAISBECKDirección World Trade Center Torre ACalle 100 No 8ª-37 Piso 10 BogotáTeléfono 601-7700 Fax 601-7799

E-mail _____

IDENTIFICACIÓN

C C ☒ NIT ☐C E ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 79 376 996TP 135 799

4

Número de expediente
04 129 058

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada ME PERMITO DESISTIR DE LAS REIVINDICACIONES 1 A 100 Y PRESENTAR UN NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO EL CUAL CONTIENE NUEVAS REIVINDICACIONES DE LA 1 A 37 ME PERMITO ACLARAR A ESE DESPACHO QUE NO SE INCLUYO MATERIA NUEVA EN LAS NUEVAS REIVINDICACIONES

6

Comprobante de pago No 06-19 748Fecha 13 de marzo de 2006

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa

☐

Poderes, si fuere el caso

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

8

NOMBRE J. IAN RAISBECK

FIRMA

C C 79.376.996 Btá T P 135.799 CSJ

194
Q

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 04 129068-00002-0000 Fec 2006-04-25 13:57:34
Dep 2020 NUECREACIONES
Trs 11 PATENTEIYE Eps 379 FASENACIONALI
Ad 329 CTOINFORMACION Folio 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA 06 - 19,748
FECHA MARZO 13 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No PAGO	FECHA PAGO	Vr PAGO
OLARTE RAISREBR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	51156202	10/03/2006	2,137,000 00

***** CONCEPTO *****

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50003-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	95,000 00
		TOTAL	\$ 95,000 00

SOM NOVENTA Y CINCO MIL PESOS



RESPONSABLE _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No _____

**REIVINDICACIONES MODIFICADAS PARA LA SOLICITUD DE PATENTE
COLOMBIANA 04-129 058**

3195

- 1 Un material de almacenamiento de fluido, el cual comprende una pluralidad de partículas aseguradas entre sí con una composición aglomerante entrecruzante absorbente**
- 2 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde las partículas comprenden partículas superabsorbentes**
- 3 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde las partículas y un aglomerante en la composición aglomerante entrecruzante absorbente están presentes en una proporción entre 1 4 y 20 1 aproximadamente**
- 4 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde las partículas comprenden un agente encapsulado**
- 5 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 4, en donde el agente es seleccionado a partir de un grupo que consiste en agentes de fragancia, agentes limpiadores, y agentes rejuvenecedores de la piel**
- 6 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde las partículas comprenden un polvo**
- 7 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 6, en donde el polvo comprende por lo menos uno entre un grupo que consiste de carbono activado y bicarbonato de sodio**
- 8 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, que además comprende una pluralidad de fibras aseguradas a las partículas con la composición aglomerante entrecruzante absorbente**
- 9 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 8, en donde las fibras comprenden por lo menos uno entre un grupo que consiste de fibras de madera dura septentrional, fibras de madera dura meridional, fibras de madera dura meridional mercerizadas, fibras de madera blanda, pulpas de madera blanda meridional químicamente endurecidas, pulpas entrecruzadas, polvos de celulosa, fibras superabsorbentes, fibras de celulosa regeneradas, algodón, acetato de celulosa, fibras no celulósicas, fibras de poliéster, fibras acrílicas, fibras de polietileno, fibras de polipropileno, fibras de poliamida, fibras de polilactida, y combinaciones de los mismos**
- 10 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende un aglomerante entrecruzante lo suficientemente hidrofílico para proporcionar un acceso no inhibido de fluidos acuosos a las partículas.**
- 11 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende un aglomerante soluble seleccionado a partir de un grupo que consiste de polímeros hidrofílicos, una**

mezcla de polímeros hidrofílicos que contienen agentes hidrofílicos, y una mezcla de polímeros hidrofóbicos que contienen agentes hidrofílicos

12 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende un poli(óxido de etileno) injertado con alcóxisilano

13 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 12, en donde el alcóxisilano comprende metacriloxipropil trimetoxi silano

14 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende un aglomerante que tiene una temperatura de transición vítrea inferior a 10 grados Celsius.

15 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende copolímeros de ácido acrílico

16 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 15, en donde los copolímeros de ácido acrílico comprenden ácido acrílico y ésteres de acrilato hidrofílicos de cadena larga.

17 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 15, en donde los copolímeros de ácido acrílico comprenden ácido acrílico o una sal del mismo, y ésteres de metacrilato hidrofílicos de cadena larga.

18 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 15, en donde los copolímeros de ácido acrílico comprenden ácido acrílico o una sal del mismo, y poli(etilenglicol) metacrilato que tenga entre 1 y 13 unidades de etilenglicol

19 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 15, en donde los copolímeros de ácido acrílico comprenden un éster con un grupo funcional que es capaz, al exponerse al agua, de formar un grupo funcional silanol el cual se condensa para formar un polímero entrecruzado

20 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende además un agente modificante seleccionado entre un grupo que consiste de plastificadores, colorantes, estabilizadores, ayudas para flujo, y preservantes

21 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene una capacidad absorbente de por lo menos 5 gramos por gramo

22 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene una capacidad absorbente de por lo menos 10 gramos por gramo

192
S

23 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene una densidad de por lo menos 0.5 g/cm³

24 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene un valor de rigidez Gurley de por lo menos 160 mg

25 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde la composición aglomerante entrecruzante absorbente comprende un entrecruzador latente incluyendo iones metálicos multivalentes

26 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene un grosor entre 0.2 y 4 milímetros aproximadamente

27 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene una capacidad absorbente de por lo menos 0.2 gramos por centímetro cuadrado bajo una carga aplicada de 0.3 psi

28 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 1, en donde el material de almacenamiento de fluido tiene una capacidad absorbente de por lo menos 0.6 gramos por centímetro cuadrado bajo una carga aplicada de 0.3 psi

29 El material de almacenamiento de fluido de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a la 28, el cual además comprende un sustrato, en donde las partículas están aseguradas al sustrato con la composición aglomerante entrecruzante absorbente

30 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 29, en donde el sustrato es seleccionado entre un grupo que consiste de telas no tejidas, telas tejidas, tejidos de punto, hojas de telas delgadas y finas celulósicas, películas plásticas, espumas, compuestos acordonados, y compuestos de redcillas elastoméricas

31 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 29, en donde el sustrato comprende una película plástica que incluye por lo menos uno entre un grupo que consiste de polipropileno, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad lineal, polietileno de ultra baja densidad, copolímeros de bloque de estireno-etileno-butileno-estireno, copolímeros de bloque de estireno-isopreno-estireno, elastómeros catalizados con metaloceno, plastómeros catalizados con metaloceno, películas respirables monolíticas, polímeros con base en poliéteramida, y elastómeros termoplásticos de poliuretano éter/éster

32 El material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 29, en donde el sustrato no es absorbente

33 Un producto para el cuidado personal, el cual comprende un material de almacenamiento de fluido de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a la 28

6193

34 Un producto para el cuidado personal, el cual comprende un material de almacenamiento de fluido de la Reivindicación 29

35 Un método para la fabricación del material de almacenamiento de fluido de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a la 28, el cual comprende

**dispersar la pluralidad de partículas en una solución que incluye un aglomerante en un solvente que no dilate de manera sustancial o disuelva las partículas,
aplicar una mezcla de las partículas y la solución aglomerante sobre una superficie,
inducir el entrecruzamiento del aglomerante, y
remover el solvente de la superficie**

36 Un método para la fabricación del material de almacenamiento de fluido de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a la 28, el cual comprende

**dispersar la pluralidad de partículas sobre una superficie,
aplicar una solución que incluya un aglomerante en un solvente que no dilate de manera sustancial o disuelva las partículas, sobre la superficie,
inducir el entrecruzamiento del aglomerante, y
remover el solvente de la superficie**

37 Un método para la fabricación del material de almacenamiento de fluido de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a la 28, el cual comprende

**calentar una composición aglomerante hasta lograr una condición fluida,
recubrir por extrusión la composición aglomerante fluida sobre una superficie,
añadir la pluralidad de partículas a la composición aglomerante, e
inducir el entrecruzamiento de la composición aglomerante al exponerla a aire húmedo**