

AS. 124.392

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

JFE STEEL CORPORATION

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
JP	2-3, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, 1000011	Tokio
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

CADENA SARMIENTO JUAN PABLO

80.410.337

57492

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional


Dirección y domicilio		Ciudad
Calle 70 A #4-41		Bogotá, D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificaciones@bc.com.co	742-2200	744-2200

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

✓

4. Datos del trámite
Corrección:
Expediente No. 13 124.786
Aparece:
Debe ser:
Modificación:
☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
☐ Modificación al capítulo descriptivo.
☐ Modificación al resumen.
☐ Modificación a los dibujos.
☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos
☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación
☐ Poder, si fuere el caso.
☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	
C.C 80.410.337	Tarjeta Profesional 57492

REIVINDICACIONES

1. Un agente de recubrimiento que comprende un polvo de hierro y un aglutinante,

en el que, en el polvo de hierro, una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de no más de 63 μm y la masa total del polvo de hierro es 8.0% a 46.2%, una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de más de 63 μm y no más de 150 μm y la masa total del polvo de hierro es 50.0% a 91.5%, y una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de más de 150 μm y la masa total del polvo de hierro no es más de 7.8%; y

el aglutinante es yeso calcinado o cloruro de potasio, una proporción entre la masa del aglutinante contenido en todo el agente de recubrimiento de semillas es 0.5% a 35%, y un tamaño de partícula promedio del aglutinante es de 1 a 150 μm .

2. Agente de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de no más de 45 μm y la masa total del polvo de hierro es 1.2% a 28.1% en el polvo de hierro.

3. Agente de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde el polvo de hierro es un polvo de hierro producido mediante un proceso de reducción o un proceso de atomización.

REIVINDICACIONES

1. Un agente de recubrimiento que comprende un polvo de hierro y un aglutinante,

en el que, en el polvo de hierro, una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de no más de 63 μm y la masa total del polvo de hierro es 8.0% a 46.2%, una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de más de 63 μm y no más de 150 μm y la masa total del polvo de hierro es 50.0% a 91.5%, y una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de más de 150 μm y la masa total del polvo de hierro no es más de 7.8%; y

el aglutinante es yeso calcinado o cloruro de potasio, una proporción entre la masa del aglutinante contenido en todo el agente de recubrimiento de semillas es 0.5% a 35%, y un tamaño de partícula promedio del aglutinante es de 1 a 150 μm .

2. Agente de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde una proporción entre la masa del polvo de hierro con un tamaño de partícula de no más de 45 μm y la masa total del polvo de hierro es 1.2% a 28.1% en el polvo de hierro.

3. Agente de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde el polvo de hierro es un polvo de hierro producido mediante un proceso de reducción o un proceso de atomización.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

124392
✓



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0084070

Bogotá D.C., Agosto 05 de 2014 - 17:04:04

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	669335693	05/08/2014	68.533.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-124786- -00009-0000

Fecha: 2014-11-19 16:03:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 5

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 5 de 2014 - 17:04:35