

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico para tratar neoplasmas, que consiste de un polímero de quitosano glicosilado y una solución acuosa, donde el polímero de quitosano glicosilado tiene un peso molecular entre 50 000 Da y 1 500 000 Da, donde además el nivel de glicación de los grupos amino libres del polímero de quitosano está entre 0,1% y 30%, y donde además el polímero de quitosano glicosilado es filtrable en forma estéril.
2. La composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico de acuerdo a la reivindicación 1, donde el peso molecular de quitosano glicosilado viscoelástico es de 250 000 Da, y el nivel de glicación de los grupos amino libres del quitosano es de 7%.
3. La composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico de acuerdo a la reivindicación 1, en la que el polímero de quitosano glicosilado posee 2% de glicación.
4. La composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico de acuerdo a la reivindicación 1, donde la solución acuosa presenta un pH entre 5 y 7.
5. La composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico de acuerdo a la reivindicación 1, donde la solución acuosa comprende una solución salina fisiológica amortiguada.
6. La composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico de acuerdo a la reivindicación 1, donde dicha composición se compone de 1% en peso del polímero de quitosano disperso en una solución acuosa, y dicha solución acuosa tiene una viscosidad de 0,01 a 1 cm²/s (1 a 100 cst) medidos a 25°C.

7. La composición farmacéutica de quitosano glicosilado viscoelástico de acuerdo a la reivindicación 1, donde dicha composición se compone de 1% en peso del polímero de quitosano glicosilado disperso en una solución acuosa, donde dicho polímero posee entre 0,1% y 30% de glicación, y donde además la solución acuosa tiene una viscosidad de 0,01 a 1 cm²/s (1 a 100 cst).