

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Una cubierta de cápsula polimérica que comprende:

(A) un acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa, en donde desde el 3 al 55 mol% los grupos succinilo se neutralizan con una sal de amonio de ácido carbónico, ácido fórmico o ácido acético,

(B) de 0 a 7 por ciento en peso de un plastificante no polimérico seleccionado del grupo que consiste en glicerol, estearato de butilo, sebacato de dibutilo, tatrato de dibutilo, adipato de diisobutilo, tributirina, propilenglicol, ricinoleato de glicol, citrato de trietilo, acetil trialquil citrato o talco, basado en el peso del acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa, y

(C) de 0 a 2 por ciento en peso de un dispersante, basado en el peso total del acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa,

en donde el peso de dicho acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa es de 80 a 100 por ciento del peso total del polímero en la cubierta de la cápsula.

2. Una cubierta de cápsula polimérica preparada a partir de una composición acuosa que comprende

(A) un acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa, en donde desde el 50 al 100 mol% de los grupos succinilo se neutralizan con una sal de amonio de ácido carbónico, ácido fórmico o ácido acético tal que el acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa es soluble en la composición acuosa, (B) de 0 a 7 por ciento en peso de un plastificante no polimérico seleccionado del grupo que consiste en glicerol, estearato de butilo, sebacato de dibutilo, tatrato de dibutilo, adipato de diisobutilo, tributirina, propilenglicol, ricinoleato de glicol, citrato de trietilo, acetil trialquil citrato o talco, basado en el peso del éter de celulosa esterificado, y

(B) de 0 a 2 por ciento en peso de un dispersante, basado en el peso total del acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa,

en donde el peso de dicho acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa es de 80 a 100 por ciento del peso total del polímero en la cubierta de la cápsula.

3. La cubierta de cápsula de conformidad con la Reivindicación 1 o 2, caracterizada porque el peso de dicho acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa es de 85 a 100

por ciento del peso total del polímero en la cubierta de cápsula.

4. La cubierta de cápsula de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque comprende acetato succinato de hidroxipropilmetilcelulosa que se neutraliza parcialmente con carbonato de amonio o hidrogenocarbonato de amonio.