

## **VII. REIVINDICACIONES**

1. Botella monodosis caracterizada porque comprende: Una primera capa (PE) (1) de material polietileno ubicándose en la parte interior de la botella; una segunda capa PET (2) de politereftalato de etileno que se ubica entre la primera y tercera capa, y una tercera y última capa PP (3) de Polipropileno encontrándose exterior a la botella, donde las tres capas se unen entre sí mediante método de laminado.
2. La botella monodosis de la reivindicación 1, caracterizada porque comprende además un precorte (4) en la parte superior de la botella y una hendidura (5) ovalada en la base de la botella la cual tiene un diámetro interior cuya medida se encuentra en 12 y 16 mm de ancho y entre 14 y 20 mm de largo.
3. La botella monodosis de la reivindicación 1, caracterizada porque en una realización de la invención la primera capa PE (1) es CAS 9002- 88-4, la segunda capa PET (2) es CAS 25308 -59-9, y la tercera capa PP(3) es CAS 9003 -07-0.
4. La botella monodosis de la reivindicación 1, caracterizada porque en una realización de la invención las capas de PE (1), PET (2), y PP (3) tienen espesores de 250, 55 y 30 micras respectivamente.
5. La botella monodosis de la reivindicación 1, caracterizada porque en una forma alternativa de realización de la invención las capas de PE (1), PET (2), y PP (3) pueden tener unos espesores de 300, 50, 30, ó 300, 55, 35, ó 430, 55, 40 micras respectivamente.
6. La botella monodosis de la reivindicación 1, caracterizada cualquiera de las tres capas (1), (2) y (3) pueden contener un aditamento del tipo pigmento UE: 201-375-5.
7. La botella monodosis de la reivindicación 2, caracterizada porque el precorte (4) superior tiene una dimensión de profundidad de perforación de 0.3 mm y una longitud de 12 mm.