

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
Enero 16, 2019

REIVINDICACIONES

1. Una composición para enmascarar rayones en recipientes, que comprende:
un éster de ácido carboxílico, tensioactivo, y ácido graso monoinsaturado.
2. La composición de la reivindicación 1, en donde el tensioactivo es un alcohol etoxilado.
3. La composición de las reivindicaciones 1 o 2, en donde el ácido graso monoinsaturado es ácido cis-9-octadecenoico.
4. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende:
aproximadamente 50 % en peso a aproximadamente 99,9 % en peso de éster de ácido carboxílico;
aproximadamente 0,1 % en peso a 5 % en peso de tensioactivo; y
aproximadamente 0,1 % en peso a aproximadamente 20 % en peso de ácido graso monoinsaturado.
5. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además de aproximadamente 5 % en peso aproximadamente 95 % en peso de agua.
6. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la composición es una emulsión acuosa.
7. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el recipiente es de vidrio o de plástico.

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
Enero 16, 2019

8. La composición de la reivindicación 7, en donde el recipiente es de vidrio.
9. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el éster de ácido carboxílico es un éster de ácido cítrico.
10. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición está libre de aceite parafínico.
11. Un método de aplicar una composición a recipientes para enmascarar los rayones, que comprende:

diluir una composición de las reivindicaciones 1 a 10 con aproximadamente 5 % en peso a aproximadamente 95 % en peso de agua;

y aplicar la composición diluida a los recipientes.
12. El método de la reivindicación 11, en donde el tensioactivo es un alcohol etoxilado.
13. El método de la reivindicación 11 o 12, en donde el ácido graso monoinsaturado es ácido cis-9-octadecenoico.
14. El método de la reivindicación 11, en donde la composición se aplica por pulverización, inmersión, cepillado, laminado, recubrimiento por flujo, esponjado, nebulización o recubrimiento por cortina.
15. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 11 o 12, en donde el recipiente es de vidrio o de plástico.
16. El método de la reivindicación 15, en donde el recipiente es de vidrio.

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
Enero 16, 2019

17. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 11-13, en donde la temperatura de la superficie del recipiente es más fría que la temperatura ambiente.
18. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 11-14, en donde la composición está libre de aceite parafínico.