PROPERTIES*	ASTM TEST	UNIT ENGLISH (METRIC)	NOMINAL VALUES
RESIN			
Melt Index	D 1238E	gr./10 min	2.0
Density	D 150	gr./cm^3	0.940
Melting Point	(DSC)	°C	85
FILM**			
Flexural Stiffness	D 747	psi x 1000 (Mpa)	5.0 (35)
Flexural Modulus[1]	D 790	psi x 1000 (MPa)	7.5 (52)
Tensile @ Yield[2]	D 638	psi x 1000 (MPa)	0.7 (5)
Tensile @ Break[2]	D 638	psi x 1000 (MPa)	2.2 (15)
Ultimate Elongation[2]	D 638	%	>800
Low Temp. Brittleness	D 746	°C	<-76
Vicat Softening Point	D 1525	°C	64

TABLA No. 2