

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un método para producir un acristalamiento laminado que comprende:
 - proporcionar una capa de vidrio exterior (201), una capa de vidrio interior (202) y al menos una capa adhesiva de plástico (4) entre las capas de vidrio exterior (201) e interior (202);
 - realizar al menos un área de recorte (8) en dicha al menos una capa adhesiva de plástico (4);
 - colocar un inserto (14) dimensionado para que encaje dentro del área de recorte de dicha al menos una capa adhesiva de plástico (4);
 - laminar el acristalamiento;
 - retirar el inserto (14) del laminado después del proceso de laminación;
 - llenar el vacío (18) dejado por el inserto (14) con una resina de laminación (16); y
 - curar la resina (16).
2. El método de la Reivindicación 1, en donde el inserto (14) tiene un espesor que es aproximadamente el mismo que el de la capa adhesiva de plástico (4).
3. El método de la Reivindicación 1, en donde el espesor del inserto (14) es cónico.
4. El método de la Reivindicación 1, en donde al menos una de las capas de vidrio (201, 202) está curvada en frío.
5. El método de la Reivindicación 1, en donde el acristalamiento laminado es recocido o reforzado.
6. Un acristalamiento laminado producido por el método de la Reivindicación 1.
7. El acristalamiento laminado de la Reivindicación 6, que además comprende un revestimiento reflector de infrarrojos.
8. El acristalamiento laminado de la Reivindicación 6, que además comprende una lámina reflectora de infrarrojos.
9. El acristalamiento laminado de la Reivindicación 6, en donde al menos una de las capas de vidrio (201, 202) es curvada en frío.

10. El acristalamiento laminado de la Reivindicación 6, en donde al menos una de las capas de vidrio (201, 202) es templado químicamente.
11. El acristalamiento laminado de la Reivindicación 6, en donde al menos una de las capas de vidrio (201, 202) tiene un espesor que es menor de 1,6 mm.
12. El acristalamiento laminado de la Reivindicación 6, en donde al menos una de las capas de vidrio (201, 202) posee un espesor que está comprendido entre 0,4 mm y 1,2 mm.
13. Un acristalamiento laminado, que comprende:
- una capa de vidrio exterior (201);
 - una capa de vidrio interior (202);
 - al menos una capa adhesiva de plástico (4) dispuesta entre las capas de vidrio exterior (201) e interior (202), en donde dicha al menos una capa adhesiva de plástico (4) tiene un área de recorte;
 - una resina curada dispuesta en el área de recorte.
