

REIVINDICACIONES

1. Un material de betaglucano, que comprende 1,3-1,6-betaglucano sólido, que cuando se solubiliza logra un índice de filtrabilidad menor que aproximadamente 1,5, en donde el material comprende al menos 75% en peso de betaglucano y tiene una distribución de tamaño de partícula en polvo en el rango de 10 a 1000 micrones.
2. El material de la reivindicación 1, en el que el índice de filtrabilidad es menor que aproximadamente 1,2.
3. El material de la reivindicación 1, en el que el material tiene un peso molecular en un rango de 300000 a 8 millones Daltons.
4. El material de la reivindicación 1, en el que el material tiene un contenido de humedad que varía de 2 a 20%.
5. El material de la reivindicación 1, en el que el betaglucano es escleroglucano.
6. El material de la reivindicación 1, en el que el betaglucano es esquizofilano.
7. El material de la reivindicación 1, en el que el material solubilizado tiene un índice de viscosidad que varía de 1,5 a 4.
8. El material de la reivindicación 1, en el que la solubilización se lleva a cabo a un pH que varía de 6 a 7,5.