

ANEXO 2

Tabla 2- Resumen de los resultados de las pruebas

Difusión/Permeabilización Prueba con varios líquidos agresivos		Disolvente					
		Tricloro-etileno	Ciclohexanona	Hexano	Propanol	Xileno	
Porcentaje de llenado del volumen del buque >>>		95%	95%	95%	95%	95%	20%
Muestra	Prueba						
IBC - SHEILD	Cambio de peso (%)	-1,61	-0,50	-0,98	-0,41	-0,45	-0,92
	Espesor inicial (mm)	2,54	2,45	2,31	2,34	2,55	2,68
	Espesor final (mm)	2,64	2,50	2,40	2,42	2,66	2,76
	Pérdida de peso normalizada (%.mm)	-4,08	-1,23	-2,27	-0,96	-1,15	-2,47
Y1.4	Cambio de peso (%)	-5,09	-0,70	-1,52	-0,66	-1,74	-2,23
	Espesor inicial (mm)	2,51	2,82	2,84	2,53	2,65	2,76
	Espesor final (mm)	2,64	2,91	2,13	2,62	2,77	2,09
	Pérdida de peso normalizada (%.mm)	-12,78	-1,97	-4,32	-1,67	-4,61	-6,46
Y1.9	Cambio de peso (%)	-5,23	-0,89	-2,42	-0,80	-2,25	-2,70
	Espesor inicial (mm)	2,63	2,75	2,62	2,64	2,74	2,68
	Espesor final (mm)	2,80	2,78	2,80	2,74	2,87	2,72
	Pérdida de peso normalizada (%.mm)	-13,75	-2,44	-6,35	-2,11	-6,17	-7,24
10001 PE (ref.)	Cambio de peso (%)	-6,40	-0,32	-3,06	-0,52	-3,33	-3,31
	Espesor inicial (mm)	1,95	2,63	2,57	2,38	2,37	2,33
	Espesor final (mm)	1,97	2,69	2,63	2,54	2,70	2,36
	Pérdida de peso normalizada (%.mm)	-12,48	-0,84	-7,86	-1,24	-7,89	-7,71