

REIVINDICACIONES

1. La invención planteada propone un proceso de obtención de pasta para modelado a base de la ceniza pulverizada de cuesco y fibra de la palma africana (*Elaeis guineensis*), caracterizada por la mezcla que comprende el 55% de ceniza de palma africana, 38% de Indecril, 1% de silicona acética, 1% de aceite de pino, 1% de glicerina, 1.5% de vaselina, 0.5% de metilhidroxietilcelulosa, 1% de acronal, 0.5% de látex acrílico vinílico y 0.5% de alcanfor.