

REIVINDICACIONES

1. Una composición para revestimiento caracterizada porque comprende fibras, carbonato de calcio, polímero redispersable en forma de polvo, aglutinante, talco industrial y aditivos.
2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque las fibras son seleccionadas de manera selectiva o combinadas entre fibras de celulósicas o fibras de plástico recicladas.
3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 caracterizada porque las fibras tienen longitud menor a 500 μm .
4. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque las fibras están en el rango entre 10% a 15% (p/p) sobre el total de la composición.
5. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el carbonato de calcio está en el rango entre 20% a 40% (p/p) sobre el total de la composición.
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el polímero redispersable en forma de polvo es a base de

copolímero de acetato de vinilo y etileno y está en el rango entre 2% a 7% (p/p) sobre el total de la composición

7. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el aglutinante está en el rango entre 12% a 18% (p/p) sobre el total de la composición y es seleccionado de manera única o combinada entre metiletilhidroxietil celulosa, carboximetilcelulosa sódica, metilhidroxietilcelulosa y etilhidroxietilcelulosa.
8. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el talco industrial está en el rango entre 15% a 25% (p/p) sobre el total de la composición.
9. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque además comprende agua entre 15% a 30% (p/p) sobre el total de la composición.
10. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el carbonato de calcio y el talco industrial es seleccionado de manera selectiva o de manera combinada entre referencias de malla 325 (45 μ m) con retenido menor al 1%, malla 200 (75 μ m) con retenido menor al 1%, referencia malla 100 (150 μ m) con retenido menor al 1%, referencia malla 60 (250 μ m) con retenido menor al 1%, referencia malla 40 (425 μ m) con retenido menor al 1%.