

Puntos para modificaciones voluntarias

Corregimos la redacción de las reivindicaciones así:

1. Matriz de nano fibras de aceite vegetal de liberación controlada CARACTERIZADA PORQUE COMPRENDE:
 - a. Entre 0.1% y 10% de un aceite vegetal emulsionado a escala nanométrica, que se encuentra compuesto por
 - i. ácido palmítico entre un 44% a un 45% p/p,
 - ii. ácido linoleico entre un 10% a un 11% p/p y
 - iii. ácido oleico entre un 39% a un 40%
 - b. 20% de un compuesto para estabilización del aceite vegetal de estructura proteica globular seleccionado del grupo de
 - i. suero de leche o
 - ii. proteína concentrada de leche
 - c. 15% de gelatina grado alimenticio
 - d. 10% de un tensoactivo que proviene de una fuente de lecitina, monooleato de polioxietileno (20) sorbitano o monolaurato de polioxietileno (20) sorbitano, respecto a la concentración de aceite
 - e. Y agua
2. Matriz de nano fibras de aceite vegetal de liberación controlada de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE la mezcla de aceites vegetales se puede seleccionar del grupo de aceite de aceituna (fruto del olivo), aceite de girasol, aceite de soya, aceite de y palma (del fruto y de la semilla), aceite de sésamo o ajonjolí, aceite de cacahuete, aceite de arroz, aceite de maíz, aceite de lino o de linaza, aceite de cártamo, aceite de cáñamo o marihuana, aceite de colza, aceite de almendra, aceite de nuez, aceite de avellana, aceite de semillas de uva, aceite de semillas de amapola, aceite de semillas de calabaza, aceite de ricino, mezclas o combinaciones de estos, mientras cumplan las características del apartado a. de la reivindicación 1.
3. Matriz de nano fibras de aceite vegetal de liberación controlada de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE COMPRENDE 10% de aceite vegetal emulsionado, 20% de suero de leche, 15% de gelatina y 10 % de tensoactivo
4. Matriz de nano fibras de aceite vegetal de liberación controlada de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE el diámetro de las fibras está entre 10 a 500 nm.
5. Matriz de nano fibras de aceite vegetal de liberación controlada de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE se obtiene empleando la técnica de electrohilado con una distancia aguja colector de 5 cm y un voltaje aplicado de 12 kV.