

REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones del material RER son:

1. La mezcla de materiales: Residuos sólidos inorgánico + material pétreo + brea.
2. La composición del material:
 - a. 60% de residuo sólido inorgánico.
 - b. 32% de material pétreo.
 - c. 8% de aglutinante (brea).
3. La granulometría (2-60mm) de los materiales de la reivindicación 1.
4. El proceso de calentamiento:
 - a. Se somete los residuos sólidos inorgánicos a 150°C.
 - b. Se somete al material pétreo a 120°C.
 - c. Se somete el aglutinante a 200°C-220°C.
5. La temperatura a la cual se someten los materiales al mezclarse para homogenizar: 150°C.
6. La presión a la cual se somete el material para conformarse: 20 toneladas.
7. La densidad resultante del material: Entre 1.26gr/cm³ a 1.5gr/cm³.
8. El color resultante del material: Negro con visos de los distintos residuos sólidos y pétreos que componen el material.