

REIVINDICACIONES

1. Mezcla plástica de cemento, **CARACTERIZADA PORQUE** comprende una mezcla básica de 29 % en peso a 43 % en peso de migas de plástico, 56 % en peso a 69 % en peso de cemento y 1.0 % en peso a 2.0 % en peso de superplastificante que suma hasta un total del 100 % en peso de la mezcla básica.
2. Mezcla plástica de cemento de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** además del peso de la mezcla básica se proporciona entre un 6.0 % en peso y un 12 % en peso de arena de sílice con una fracción de 0.3 mm a 2.0 mm.
3. Mezcla plástica de cemento de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** además del peso de la mezcla básica se proporciona entre un 0.4 % en peso y un 0.9 % en peso de acelerador de solidificación.
4. Mezcla plástica de cemento de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** además del peso de la mezcla básica se proporciona entre un 0.04 % en peso y un 0.07 % en peso de fibras sintéticas ARC.
5. Mezcla plástica de cemento de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** además del peso de la mezcla básica se proporciona entre un 0.01 % en peso y un 0.08 % en peso de pintura.
6. Mezcla plástica de cemento de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** además del peso de la mezcla básica se proporciona entre un 4.0 % en peso y un 14.0 % en peso

de agua.

7. Mezcla plástica de cemento de acuerdo con la Reivindicación 1,
CARACTERIZADA PORQUE además del peso de la mezcla
5 básica se proporciona entre un 4.0 % en peso al 10 % en peso de
humo de sílice (microsílice) SiO_2 .