

[Fig. 9]

	MINT CAPSCOAT 3500					
Característica						
Referencia	16030/AK3 1%	16030/AK6	16030/AK5	16030/AK1	Extrapolación	Extrapolación
Laminante	PVDC	PVDC	PVDC	PVDC		
Peso medio (mg)	21,52	21,40	21,30	21,37	21,37	21,37
Espesor (mm)	3,511	3,483	3,492	3,436	3,436	3,436
Volumen cápsula desnuda (µl)	22,7	22,1	22,3	21,2	21,2	21,2
Parámetro de laminación						
Depósito Seco teórico (%)	1,00%	2,00%	3,00%	5,00%	15,00%	20,00%
Peso final/DS (mg)	21,735	21,828	21,939	22,439	24,576	25,644
Espesor final (mm)	3,517	3,496	3,512	3,472	3,552	3,596
Espesor de laminante (µm)	3,10	6,62	10,06	17,86	57,97	79,76
Ratio (espesor x 2)/ tamaño cápsula	0,18	0,38	0,58	1,02	3,31	4,56

[Fig. 10]

	CITRON CAPSCOAT 5000					
Característica						
Referencia	210164A1	210164	Extrapolación	Extrapolación	Extrapolación	Extrapolación
Laminante	PVDC	PVDC				
Peso medio (mg)	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6
Espesor (mm)	5,049	5,049	5,049	5,049	5,049	5,049
Volumen cápsula desnuda (µl)	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
Parámetro de laminación						
Depósito Seco teórico (%)	1,00%	2,00%	3,00%	5,00%	15,00%	20,00%
Peso final/DS (mg)	64,236	64,872	65,508	66,780	73,140	76,320
Espesor final (mm)	5,058	5,068	5,078	5,098	5,209	5,269
Espesor de laminante (µm)	4,43	9,36	14,36	24,60	80,03	110,20
Ratio (espesor x 2)/ tamaño cápsula	0,18	0,37	0,58	0,98	3,20	4,41

[Fig. 11]

	PEPPERMINT CAPSCOAT 4200						
Característica							
	Extrapolación	Extrapolación	Extrapolación	Extrapolación	10042/F1	Extrapolación	Extrapolación
Laminante					ETILCELULOSA		
Peso medio mg	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Espesor mm	4,094	4,094	4,094	4,094	4,094	4,094	4,094
Volumen cápsula desnuda (µl)	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
Parámetro de laminación							
Depósito Seco teórico (%)	1,00%	2,00%	3,00%	5,00%	15,00%	20,00%	39,00%
Peso final/DS (mg)	36,653	37,026	37,389	38,115	41,745	43,560	50,457
Espesor final (mm)	4,102	4,110	4,119	4,137	4,233	4,285	4,504
Espesor de laminante (µm)	3,87	8,14	12,49	21,37	69,35	95,41	204,94
Ratio (espesor x 2)/ tamaño cápsula	0,18	0,39	0,59	1,02	3,30	4,54	9,76