

REIVINDICACIONES

1. Una prenda íntima absorbente, lavable y reutilizable (1) comprende un ensamblaje absorbente (10), teniendo la prenda íntima absorbente (1) una extensión en la dirección longitudinal (y) y en la dirección transversal (x), comprendiendo el ensamblaje absorbente (10) un estrato superior (15) que se orienta hacia el usuario de un material de tejido de punto, una barrera de humedad (12) y al menos un estrato absorbente (11) localizado entre el estrato superior (15) y la barrera de humedad (12), **caracterizada porque** el estrato superior (15) tiene aberturas (17) en el mismo, y en donde cada abertura (17) abarca 2-10 puntadas y hay 5-60 aberturas/cm².

2. Prenda íntima de conformidad con la reivindicación 1, en donde cada una de las aberturas (17) tiene una dimensión dentro del rango de 0.3-2.0 mm.

3. Prenda íntima de conformidad con la reivindicación 1 o 2, en donde el estrato superior (15) tiene 10-50 aberturas/cm².

4. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el estrato superior (15) tiene 15-40 aberturas/cm².

5. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el estrato superior (15) tiene 15-25 aberturas/cm².

6. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde las aberturas (17) abarcan 2-8 puntadas.

7. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde las aberturas (17) abarcan 2-6 puntadas.

8. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde las aberturas (17) abarcan 2-3 puntadas.

9. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde las aberturas (17) se colocan en filas transversales (x).

10. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde las aberturas (17) en filas adyacentes se desplazan entre sí.

11. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde las aberturas (17) son no circulares.

12. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde las aberturas (17) son alargadas y cada una tiene una proporción de longitud respecto a amplitud de >1.

13. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde las aberturas (17) son alargadas y cada una tiene una proporción de longitud respecto a amplitud de >1.5.

14. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde las aberturas (17) tienen una forma triangular.

15. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde

las aberturas (17) tienen una forma de ojo de ave.

16. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en donde el estrato superior (15) es de una técnica de Jacquard.

17. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde el estrato superior (15) es un estrato de tela de un solo punto.

18. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde las aberturas (17) son puntadas de pliegue.

19. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde el estrato superior (15) es un tejido de trama.

20. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en donde el estrato superior (15) tiene un peso base de 80-200 g/m².

21. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en donde el estrato superior (15) es de poliéster, elastano o mezclas de los mismos.

22. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en donde el estrato superior (15) tiene 2-10 hiladas longitudinales y 2-10 hiladas transversales entre aberturas (17).

23. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, en donde el ensamblaje absorbente (10) comprende un estrato de absorción por capilaridad (16).

24. Prenda íntima de conformidad con la reivindicación 23, en donde el peso base del estrato de absorción por capilaridad (16) es 180-250 g/m².

25. Prenda íntima de conformidad con las reivindicaciones 23 o 24, en donde el estrato de absorción por capilaridad (16) es de poliéster, poliamida, elastano o una mezcla de los mismos.

26. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25, en donde el estrato de absorción por capilaridad (16) es un tejido de jersey.

27. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26, en donde el ensamblaje absorbente (10) comprende dos estratos absorbentes (11).

28. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, en donde el peso base de un estrato absorbente (11) es 200-350 g/m².

29. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, en donde el estrato absorbente (11) es de poliéster, poliamida o una mezcla de los mismos.

30. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, en donde el estrato absorbente (11) es de un material hidrofílico de felpa francesa.

31. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30, en donde el estrato superior no es una tela separadora.

32. Prenda íntima de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31, en donde las aberturas (17) son orificios de paso.

33. Un ensamblaje absorbente, lavable y reutilizable (10) que tiene una extensión en la dirección longitudinal (y) y en la dirección transversal (x), comprendiendo un estrato superior (15)

que se orienta hacia el usuario de un material de tejido de punto o tejido, una barrera de humedad (12) y al menos un estrato absorbente (11) localizado entre el estrato superior (15) y la barrera de humedad (12), **caracterizado porque** el estrato superior (15) tiene aberturas (17) en el mismo, y en donde cada abertura (17) abarca 2-10 puntadas y hay 5-60 aberturas/cm².