

RESUMEN DE LA INVENCION

Una composición incolora de vidrio sodocálcico comprendida, en peso, de 68 a 78% de SiO_2 , de 8 a 18% de Na_2O , de 0 a 10% de K_2O , de 7 a 12% de CaO , de 0 a 10% de MgO , de 0 a 10% de ZnO , de 0 a 10% de BaO , de 0 a 3% de Al_2O_3 , de 0 a 1% de B_2O_3 , de 0 a 1% de SrO , menos que 0.078% de azufre total expresado en la forma de SO_3 , como máximo, 0.12% de cerio total expresado en la forma de CeO_2 , de 50 a 1200 ppm de hierro total expresado en la forma de Fe_2O_3 , sin la adición intencional de especie de Mo, As, Sn y Sb, y con una redox menor a 45.