

REIVINDICACIONES

1. El artículo recubierto comprende:

un sustrato que tiene una primera cara y una segunda cara opuesta a la primera; y
un revestimiento con patrón sobre al menos una parte de la segunda cara del sustrato, en el que el revestimiento con patrón comprende:

una primera capa dieléctrica sobre al menos una parte de la segunda cara del sustrato;

una capa absorbente sobre una primera porción de la primera capa dieléctrica y que comprende una primera estética reflejada, y ausente sobre una segunda porción de la primera capa dieléctrica y que comprende una segunda estética reflejada; y por
una segunda capa dieléctrica sobre al menos una parte de la capa absorbente;
en el que un contraste entre la primera estética reflejada y la segunda estética reflejada forma un patrón; y

en el que el contraste entre la primera estética reflejada y la segunda estética reflejada es mayor cuando se ve el artículo revestido desde una primera dirección, en comparación con cuando se ve el artículo revestido desde una segunda dirección.

2. El artículo revestido de la reivindicación 1, en el que el contraste entre la primera estética reflejada y la segunda estética reflejada es mayor al ver el artículo revestido desde la segunda cara, en comparación con ver el artículo revestido desde la primera cara.

3. El artículo recubierto de la reivindicación 2, en el que una relación entre un espesor de la segunda capa dieléctrica y un espesor de la primera capa dieléctrica está en el intervalo de 2:1 a 20:1.

4. El artículo revestido de la reivindicación 2, en el que la segunda capa dieléctrica tiene un espesor comprendido entre 25 nm y 100 nm.

5. El artículo revestido de la reivindicación 2, en el que la primera capa dieléctrica tiene un espesor comprendido entre 2 nm y 20 nm.

6. El artículo revestido de la reivindicación 1, en el que la capa absorbente comprende níquel, cromo, hierro, acero inoxidable, niobio, plata subcrítica o una combinación de los mismos.
7. El artículo revestido de la reivindicación 1, que comprende además un revestimiento funcional sobre al menos una parte del sustrato y sobre y/o bajo el revestimiento estampado.
8. El artículo revestido de la reivindicación 1, en el que la capa absorbente comprende un espesor en el intervalo de más de 0 nm a 5 nm.
9. El artículo recubierto de la reivindicación 1, en el que el sustrato comprende un vidrio o un material plástico.
10. El artículo revestido de la reivindicación 1, en el que un espesor combinado de la primera capa dieléctrica y la segunda capa dieléctrica está en el intervalo de 40 nm a 60 nm.
11. El artículo recubierto de la reivindicación 1, en el que el artículo recubierto es un acristalamiento arquitectónico o un laminado.
12. El artículo revestido de la reivindicación 2, en el que el contraste entre la primera estética reflejada y la segunda estética reflectante es visible en la reflexión a las aves cuando se observa desde la segunda cara del artículo revestido.
13. El artículo revestido de la reivindicación 2, en el que la primera capa dieléctrica comprende un grosor tal que el patrón no es visible en reflexión cuando se observa desde la primera cara del artículo revestido; y
en la que la segunda capa dieléctrica tiene un grosor tal que el patrón es visible por reflexión cuando se observa desde la segunda cara del artículo revestido.
14. El artículo revestido de la reivindicación 2, en el que el ΔE_{CMC} en la reflexión entre la primera estética reflejada y la segunda estética reflejada cuando se ve desde el primer lado es inferior a 4.

15. El artículo revestido de la reivindicación 2, en el que el ΔE_{CMC} en la reflexión entre la primera estética reflejada y la segunda estética reflejada cuando se ve desde el segundo lado es superior a 8.