

RESUMEN

Una composición de mortero comprende:

- 5 a) de 15 a 50 % en peso de un aglutinante mineral, con lo cual:
- con respecto a 100 partes en peso del aglutinante mineral, el aglutinante mineral comprende de 40 a 70 partes en peso de cemento y de 30 a 60 partes en peso de un sustituto de cemento a base de arcilla, caliza y yeso;
 - y, con lo cual, con respecto a 100 partes en peso del sustituto de cemento, el sustituto de cemento comprende:
10 de 35 a 65 partes en peso de arcilla, en especial arcilla calcinada;
de 1 a 20 partes en peso de yeso; y
el resto hasta completar 100 partes en peso de piedra caliza;
- b) de 50 a 80 % en peso, en especial de 62 a 65 % en peso, de agregados, en especial arena;
- c) de 0 a 10 % en peso, en especial de 0 a 6 % en peso, de uno o más aditivos;
- 15 donde todos los % en peso son con respecto al peso seco de la composición de mortero.