



Asesores Jurídicos
en Propiedad Intelectual
y Derecho Corporativo

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

REF: NC2020/0011143


Patente: película plaguicida de composición polimérica que contiene un compuesto alfa-cloro-n-heteroaromático

Solicitante: María Soledad Díaz Paladines

Actuación: Modificación reivindicaciones art. 34 Decisión 486

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SARMIENTO, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada de las sociedades María Soledad Díaz Paladines, por medio del presente escrito, me permito adjuntar memorial con reivindicaciones modificadas que reemplazará las anteriores, en virtud de lo expuesto en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y según lo conversado en reunión con el funcionario de la Entidad.

Atentamente,



SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SARMIENTO
C.C. N°: 51.959.139
T.P. N° 74.179 del C.S.J.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS: Grupo inventivo 1

1. Película flexible y extensible de composición polimérica caracterizada porque contiene:
 - a. Sustancias plaguicidas: piriproxifen, spinetoram, bifentrin, dinotefuran o butóxido de piperonilo; y,
 - b. Acetamiprid.
 - c. El polímero de la película es polietileno, con un índice de fluidez de 0,5 a 50,0 g/10 min;
 - d. La película contiene de 0,01% a 5,00% en peso de sustancias activas plaguicidas.
2. Película flexible y extensible de composición polimérica de la reivindicación 1, caracterizada porque:
 - a. La película tiene un espesor de 1 a 400 micrómetros;
3. Premezcla polimérica plaguicida para elaborar una película flexible y extensible de composición polimérica que contiene sustancias activas plaguicidas: piriproxifen, spinetoram, bifentrin, dinotefuran o butóxido de piperonilo, caracterizada porque:
 - a. El polímero de la premezcla es polietileno, con un índice de fluidez de 0,5 a 50,0 g/10 min;
 - b. Las sustancias activas plaguicidas están homogéneamente fusionadas, absorbidas o adsorbidas en el polímero;
 - c. La premezcla contiene de 0.1% y 25.0% en peso de sustancias activas plaguicidas;
 - d. Una de las sustancias plaguicidas es acetamiprid.
4. Procedimiento para elaborar una película flexible y extensible de composición polimérica que comprende:
 - a. Obtener la premezcla elaborada mediante la combinación de componentes que incluyen el polímero y sustancias activas plaguicidas; y,
 - b. Extruir la preparación que contiene entre 1% y 95% en peso de la premezcla obtenida y entre 0% y 98% en peso de otros componentes a base de un polímero compatible;caracterizado por que las sustancias activas plaguicidas son:
 - c. Sustancia seleccionada de piriproxifen, spinetoram, bifentrin, dinotefuran o butóxido de piperonilo; y,
 - d. Acetamiprid.