

Informaciones Generales				UCS (MPa)			
Lab	Número de mezcla	Nombre y composición de la mezcla (GGBFS/Clinker/Yeso)	Estado respecto a las reivindicaciones	3 días	14 días	28 días	90 días
HIC	F	F – Relaves 1 – 76.6/9.2/14.2 – PD 80%; Br 6% curado a 35 °C	Dentro	1,56	3,22	3,85	3,13
HIC	G	G – Relaves 1 – 81.1/8.9/10 – PD 80%; Br 6% curado a 35 °C	Dentro	1,27	3,31	3,39	4,36
HIC	H	H – Relaves 1 – 85.5/9.5/5 – PD 80%; Br 6% curado a 35 °C	Dentro	0,64	2,87	3,18	3,74

FIGURA 4

Informaciones Generales				UCS (MPa)			
Lab	Número de mezcla	Nombre y composición de la mezcla (GGBFS/Clinker/Yeso)	Estado respecto a las reivindicaciones	3 días	14 días	28 días	90 días
HIC	I	I – Relaves 1 – 81/9.3/9.7 – PD 80%; Br 3% curado a 35°C	Dentro	0,44	1,49	1,58	1,26
HIC	J	J – Relaves 1 – 59.8/30.4/9.8 – PD 80%; Br 3% curado a 35°C	Fuera	0,51	1,10	1,18	1,05

FIGURA 5

Informaciones Generales				UCS (MPa)			
Lab	Número de mezcla	Nombre y composición de la mezcla (GGBFS/Clinker/Yeso)	Estado respecto a las reivindicaciones	3 días	7 días	14 días	28 días
CiTeC	K	K – Relaves 3 – 85.5/9.5/5 – PD 65%; Br 5% curado a 23 °C	Dentro	0,34	0,47	0,65	0,70
CiTeC	L	L – Relaves 3 – 83.7/9.3/7 – PD 65%; Br 5% curado a 23 °C	Dentro	0,38	0,50	0,70	0,73

FIGURA 6

Informaciones Generales				UCS (MPa)			
Lab	Número de mezcla	Nombre y composición de la mezcla (GGBFS/Clinker/Yeso)	Estado respecto a las reivindicaciones	3 días	7 días	14 días	28 días
CiTeC	M	M – Relaves 4 – 77.4/8.6/14 – PD 72%; Br 5% curado a 23°C	Dentro	0,22	0,40	0,51	0,70
CiTeC	N	N – Relaves 4 – 75.6/8.4/16 – PD 72%; Br 5% curado a 23°C	Fuera	0,19	0,32	0,45	0,63

FIGURA 7

Informaciones Generales				UCS (MPa)				Comentarios
Lab	Número de mezcla	Nombre y composición de la mezcla (GGBFS/Clinker/Yeso)	Estado respecto a las reivindicaciones	3 días	14 días	28 días	90 días	
HIC	O	O – Relaves 1 – 81/9/10 – PD 80%; Br 6% curado a 35 °C	Dentro	0,56	3,46	3,55	3,42	Fuente de sulfato: yeso,
HIC	Q	Q – Relaves 1 – 81/9/10 – PD 80%; Br 6% curado a 35 °C	Dentro	1,46	3,57	3,74	3,86	Fuente de sulfato: yeso calcinado
HIC	P	P – Relaves 1 – 73.24/11.76/15 – PD 80%; Br 6% curado a 35 °C	Dentro	1,56	3,22	3,85	3,13	Fuente de sulfato: yeso
HIC	R	R – Relaves 1 – 73.24/11.76/15 – PD 80%; Br 6% curado a 36 °C	Dentro	1,66	3,62	4,06	4,38	Fuente de sulfato: yeso calcinado

FIGURA 8